



PRIMAIRE BLANC POUR EMULSION MALOUINIERES

Description : Le primaire blanc Malouinières pour émulsion est une impression blanche qui se dilue à l'eau. Une sélection d'huiles naturelles et de pigments blancs spéciaux lui donne un blanc permanent et durable. Recommandé en couche de fond pour les bois ayant beaucoup de nœuds. A l'intérieur sur toutes les boiseries, Le primaire blanc Malouinières forme une surface homogène blanche tout en conservant les caractéristiques d'un glacis.

Il est recouvrable avec tous les produits de la gamme émulsion d'huile.

Base du liant : Combinaison d'huiles naturelles végétales.

Conditionnement : Bidons en plastique de 1L, 5 L, 20 L et fûts de 120 L.

Consommation : 10 - 15 m²/L, par couche et selon la méthode d'application et le support.

Extrait sec : 63 %

Densité : 1.180 kg/L.T

Teneur en solvants : 20.1 g/l selon EN 2004/42CE.

Agent actif : IPBC qui protège le film contre l'anti-bleu et le champignon noir

Teinte : Blanc.

Degré de brillance : Mat.

Préparation du support : Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire.

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. (Maximum 11 % pour les bois durs et exotiques).

Les bois gras sont à dégraisser afin de favoriser l'imprégnation dans le support.

Le support plâtre doit être préparé dans les règles de l'art.

Température d'application: Objet et air entre 5 et 30°C.

Dilution : Prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec de l'eau.

Mode d'application : Trempage, rouleau ou pinceau. Utiliser selon le mode d'application, Le primaire blanc Malouinières pour émulsion viscosité No 20 (liquide) ou No 60 (épais).

Séchage : Grâce à son temps de prise rapide, similaire aux produits acryliques, il est possible d'appliquer le même jour une seconde couche avec un produit type émulsion Malouinières .

Cela étant, pour permettre le séchage oxydatif du produit, il faut attendre au moins 24 heures pour la 3^e couche.

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : **02 99 20 87 41/06.71.80.86.24**

E. mail : cmugler@villa-courtois.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –

Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544



Bien aérer et exposer à la lumière les pièces traitées.

Manipulable : 2 à 3 h

Ponçage: 6 h

Recouvrable : 24 h

Nettoyage des outils : Immédiatement après l'usage, avec de l'eau.

Le produit sec, avec du diluant universel.

Conservation au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés.

A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.

Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.

Transport : Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.

Elimination des déchets : Code EU 08 01 12

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage.

Interdiction de les déverser dans les canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Remarque : Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application.

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : **02 99 20 87 41/06.71.80.86.24**

E. mail : cmugler@villa-courtois.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –

Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544



Janvier 2008

Cécile MUGLER SARL
70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : **02 99 20 87 41/06.71.80.86.24**
E. mail : cmugler@villa-courtois.com – Internet : www.malouinieres.com
SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –
Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544