



HUILE INCOLORE YR 1620

Description

Huiles naturelles aux solvants pour bois extérieur à haut pouvoir couvrant, extrêmement résistant aux intempéries et aux UV.

Thixotrope et facile à appliquer. Elle a un très bon accrochage sur le bois.

Elle répond aux normes DIN EN 927-1. Elle contient un conservateur de film qui protège la surface de l'encrassement par des micro-organismes tels que les moisissures.

Domaine d'utilisation

Huile de finition pour les extérieurs en bois comme les revêtements de façade, avant toit, bande de rive, clôtures, tous les composants selon DIN 927-1,

Convient aussi pour les support bois brut en intérieur : Plan de travail, dessus de table..

Ne convient pas pour les sols. Il est recommandé de faire un essai avant application sur toute la surface.

Composition :

Base du liant: Huile de lin, huile de tung, huile de ricin, huile de poissons et de colophane. Dilué avec une essence minérale, elle contient également un conservateur de film, du siccatif..

Densité : 0.950 à 1,2 kg/l

Extrait sec : 60 à 70%

Agent actif : Conservateur de film Propi-IPC selon norme Din 68800

Degré de brillance : Satiné, 17 à 30% selon le niveau de pigmentation

Conditionnement : 1L, 5L et 18L

Conservation : Stable au stockage jusqu'à une année dans un milieu tempéré.

Consommation :

Sur bois poncé : 10 à 12 m²/l

Sur brut de sciage : 5 à 8m²/l

Sur un support plâtre : 8 à 10 m²/l

Mode d'application : A la brosse spalter (soie de porc)

Préparation du support : Le support doit être sec et exempt de graisse et de poussière.

La surface à peindre doit être propre et saine. Les bois dégradés par les intempéries ou juste rabotés doivent être poncés. Les arêtes doivent être arrondies avec un rayon 2mm. Les bois sensibles aux champignons bleus doivent si possible être traités sur tous les côtés avec l'imprégnant en insistant sur les bois de bout doivent.

MALOUINIÈRES

SARL Cécile Mugler : 70 avenue St Michel 35400 Saint Malo/ Tel : 02.99.20.87.41

cmugler@villa-courtois.com

www.malouinieres.com



Application sur bois brut :

1 x Imprégnant ou glacis incolore ou teinté.
2 x d'huile incolore (Possibilité de la mélanger avec le glacis teinté).
Bien respecter le temps de séchage entre chaque couche (sec à cœur).

Dilution : Térébenthine, White Spirit.
Idéalement avec l'imprégnation ou le Glacis

Séchage à 20°C et 75% d'humidité d'air :

Sec au toucher : 24 h
Manipulable : 48h
Recouvrable : 24h
Sec à cœur : 48h

Température d'application :

Température du support : min + 5 °C, max. + 30 °C.
Degré hygrométrique de l'air max. 80 %.

Entretien : Nettoyez le support et appliquez une couche de glacis dès que la surface est farineuse.

Nettoyage des outils A la térébenthine ou diluant universel. Le produit sec ne se dilue plus.

Mise en garde : Afin d'éviter l'auto inflammation des chiffons imbibés, laisser les sécher ouverts comme du linge ou mettez-les dans une boîte en métal fermée hermétiquement.

Elimination des déchets : Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de le déverser dans les canalisations. (Eaux et égouts) et dans le sol.
Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Remarque : Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre influence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

MALOUINIÈRES

SARL Cécile Mugler : 70 avenue St Michel 35400 Saint Malo/ Tel : 02.99.20.87.41

cmugler@villa-courtois.com

www.malouinieres.com