



Démarches d'application		
	EXTERIEUR	
Type de bois	Primaire	Finition peinture
<i>Bois Brut neuf</i>		
Chêne/ Châtaignier	Primaire oxyde de zinc Blanc/Gris Ref: YR 408	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Exotique	impression diluée (peinture et diluant 50/50)	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Résineux	Imprégnation aux huiles naturelles Ref: YR 1617	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
<i>Préalablement peint (glycéro). Après avoir retiré tout ce qui est instable.</i>		
Chêne/Châtaignier/Exotique	Glacis nourrissant YR 1618 sur les zones déchiquées + 1 x primaire caramel YR 1672	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Résineux	Imprégnation aux huiles naturelles YR 1617 + 1 x primaire caramel YR 1672	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
<i>Préalablement peint (acrylique). Décaper entièrement le support .</i>		
Chêne/Châtaignier/Exotique	Glacis nourrissant YR 1618 sur toute la surface	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Résineux	Imprégnation aux huiles naturelles Ref: YR 1617	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
<i>Bois brut ou décapé ancien (déchiqué) Poncer le support afin de retirer toute la cellulose instable du bois</i>		
Chêne/Châtaignier	Glacis nourrissant YR 1618 jusqu'à saturation sur toute la surface	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Exotique	Glacis nourrissant YR 1618 jusqu'à saturation sur toute la surface	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Résineux	Imprégnation aux huiles naturelles YR 1617 + glacis nourrissant YR1618	2 couches* de Peinture aux huiles naturelles
Métal	Primaire anti-corrosion	2 à 3 couches* de Peinture HDL + 20% d'huile anti oxydant (Owatrol)